

Geotextil-Vlies PP AG 120 LORENCIC



UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 120 g/m²,
Nennstärke: 1,30 mm (2 kPa) (Toleranz -0,26),
Durchlässigkeitsbeiwert: 0,118 m/s (Toleranz -0,035),
Streifenzugfestigkeit: längs: 7,5 kN/m, quer: 8,5 kN/m
(Toleranz -1), Bruchdehnung: 55 % längs (Toleranz +/- 20),
75 % quer (Toleranz +/- 25), Stempeldurchdruckkraft: 1250 N
(Toleranz -130).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPAGHT1202100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL
ZPPAGHT1204100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at