

Geotextil-Vlies PP AG 290 LORENCIC



RVS-geprüftes, UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies,
Flächengewicht: 290 g/m², Nenndicke: 2,4 (+/- 0,48) mm,
Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 22,5 kN/m (Toleranz -1,5),
Bruchdehnung: 60 % längs, 80 % quer (Toleranz +/- 20),
Stempeldurchdruckkraft: 3800 N (Toleranz -300),
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene: 0,065 m/s
(Toleranz -0,020).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPRVS2902080	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 290g/m ² 2x80m/Rolle weiß	ROL
ZPPRVS2904080	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 290g/m ² 4x80m/Rolle weiß	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at